

ESPECIFICAÇÕES:

Cura Final.....	28 dias Normal: 0,5 Mpa Submersa: 0,5 Mpa Estufa: 0,5Mpa
Consumo (aproximadamente)	
Cerâmicas menores que 30cmx30cm.....	de 4kg a 5kg por m ²
Cerâmicas a partir de 30cmx30cm.....	de 7kg a 8kg por m ²
Rejuntar.....	após 72 horas
Tempo em aberto.....	20 minutos
Deslizamento.....	0,5 mm
VALIDADE	6 MESES

Estocar em local seco e arejado, sobre o estrado, em pilhas com no máximo 10 sacos de altura, na embalagem intacta.